



Domieszka do zapraw napowietrzająco - uplastyczniająca przy zachowaniu stałej konsystencji zgodna z EN 934-3:2009+A1:2012;T2 (odpowiednik krajowy PN-EN 934-3+A1:2012;T2)

• **SPOSÓB DZIAŁANIA**

ARPLAST-Z jest nowoczesną domieszką do zapraw murarskich i tynkarskich. Poprawia spoistość, zapobiega rozwarstwieniu i eliminuje zacieki na klinkierze. Obniża także napięcie powierzchniowe wody powodując powstawanie podczas mieszania stabilnych mikroporów powietrza regularnie rozmieszczonych w całej objętości zaprawy.

• **ZALETY**

- znacząco wpływa na reologię zaprawy cementowej poprawiając jej plastyczność;
- zapobiega rozwarstwieniu;
- zmniejsza skurcz i powstawanie spękań na powierzchni;
- eliminuje zacieki na klinkierze.

• **ZASTOSOWANIE**

- do murowania z cegły zwykłej i klinkierowej w okresie letnim;
- do tynków zewnętrznych i wewnętrznych;
- do obrzutek i zaprawy.

• **DOZOWANIE**

- 0,2 ÷ 0,4% w stosunku do masy cementu (optymalnie 0,25%).

UWAGI

Informacje techniczne odpowiadają stanowi naszej dzisiejszej wiedzy i doświadczeniu. Dozowanie produktu powinno być dostosowane do wymagań i warunków produkcji, transportu, wbudowania i dojrzewania betonu oraz w miarę potrzeb, poprzedzone odpowiednimi próbami.

• **DANE TECHNICZNE**

Rodzaj	Plastyfikator do zapraw murarskich, tynkarskich
Postać	płynna
Temperatura stosowania	od + 5°C do + 35°C
Przechowywanie	w temp. dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem
Główny składnik bazowy	związki powierzchniowoczynne i wspomagające
Kolor	brązowy
Gęstość	1084 ± 30 kg/m ³
Zawartość chlorków	< 0,1% masy
Informacje uzupełniające	- nie powoduje korozji zbrojenia

• **OPAKOWANIA**

1 l, 5 l, 30 l, 200 l, 1000 l

• **MAGAZYNOWANIE**

Chronić przed mrozem i zanieczyszczeniami. Przy normalnym składowaniu (5 ÷ 25°C) okres przydatności wynosi 12 miesięcy.

• **ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA**

Przy właściwym stosowaniu nie są znane żadne niekorzystne oddziaływania. Podczas pracy z produktem należy przestrzegać ogólnych przepisów BHP. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą przemyć wodą.

Edycja I/2019



ZAKŁAD PRODUKCYJNY i adres do korespondencji:
„war-REMEDIUM“ Sp. z o. o., 05-462 Wiązowna, ul. Boryszewska 18
tel./fax (+48 22) 789 01 43, 789 06 37
fax aut. (+48 22) 780 40 70, tel. kom. 609 490 413

<http://www.war-remedium.pl>

e-mail: sekretariat@war-remedium.pl
handlowy@war-remedium.pl
technolog@war-remedium.pl