

## Domieszka proszkowa do zapraw napowietrzająco/uplastyczniająca zgodna z PN-EN 934-3:T2

### • SPOSÓB DZIAŁANIA

Remix DH – jest napowietrzającą domieszką proszkową przeznaczoną do poprawienia własności roboczych zapraw cementowych z zastosowaniem cementu portlandzkiego. Domieszka bazuje na anionowych i niejonowych związkach powierzchniowo-czynnych.

Remix DH poprawia urabialność zaprawy, zapobiegając powstawaniu rys skurczowych.

Zaprawa z dodatkiem Remix DH dłużej zachowuje plastyczność, nie spływa i powoduje, że na powierzchni tynku nie ma zacieków i wykwitów. Remix DH podwyższa wodoszczelność zaprawy oraz jej odporność na mróz. Umożliwia prowadzenie robót w okresach obniżonych temperatur (do - 2°C).

### • ZALETY

- wpływa na reologię zaprawy cementowej poprawiając plastyczność
- zapobiega rozwarstwieniu
- zmniejsza skurcz i powstawanie spękań na powierzchni
- powoduje, że na powierzchni tynku nie ma zacieków i wykwitów

### • ZASTOSOWANIE

- do murowania z cegły zwykłej i klinkierowej
- do tynków zewnętrznych i wewnętrznych
- do obrzutek i zaprawy

### • SPOSÓB UŻYCIA

Remix DH należy stosować w ilości przeciętnie 16g (jedna saszetka) na 50kg cementu.

Remix DH należy dodawać bezpośrednio do betoniarki po wsypaniu piasku.

Dobrze wymieszać wszystkie składniki zaprawy.

### UWAGI

Informacje techniczne odpowiadają stanowi naszej dzisiejszej wiedzy i doświadczeniu. Dozowanie produktu powinno być dostosowane do wymagań i warunków produkcji, transportu, wbudowania i dojrzewania betonu oraz w miarę potrzeb, poprzedzone odpowiednimi próbami.

### • DANE TECHNICZNE

|                        |  |
|------------------------|--|
| Rodzaj                 | Plastyfikator do zapraw murarskich i tynkarskich   |
| Postać                 | proszkowa  |
| Temp. stosowania       | od - 2°C do + 35°C                                 |
| Przechowywanie         | w temp. dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem  |
| Główny bazowy składnik | anionowe i niejonowe związki powierzchniowo-czynne |
| Kolor                  | brązowy  |
| Zawartość chlorków     | < 0,1% masy  |
| Zawartość alkaliów     | < 3,04 % masy                                      |

### • OPAKOWANIA

Wiaderko z zawartością 200 szt. saszetek.

### • MAGAZYNOWANIE

Chronić przed mrozem i zanieczyszczeniami. Przy normalnym składowaniu (5±25°C) okres przydatności wynosi 24 miesiące.

### • ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

Ze względu na bazę surowcową tj. anionowe i niejonowe związki powierzchniowo-czynne Remix DH jest uznana za domieszkę niebezpieczną. Przy właściwym stosowaniu nie są znane żadne niekorzystne oddziaływania. Podczas obchodzenia się z produktem należy przestrzegać ogólnych przepisów BHP. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą przemyć wodą.