



**Domieszka do betonu przyspieszająca wiązanie  
zgodna z EN 934-2: 2009+A1:2012;T6  
(odpowiednik krajowy PN-EN 934-2+A1:2012;T6)**

**Dozowanie AR-FROST**

Prognozowana minimalna temperatura w okresie 24 godzin od betonowania - nie mniej niż:		PUNKTY	DOZOWANIE	
			PUNKTY	kg/100kg cementu
0	2	8 ÷ 9	0,5	
-3	4	10 ÷ 17	1,5	
-5	6	18 ÷ 25	2	
-8	10	26 ÷ 32	3	
-10	15	33 ÷ 35	4	

  

Deskowanie	PUNKTY
drewniane, bet. na gruncie	2
stalowe	4

  

Wiatr	PUNKTY
słaby	2
silny	6

  

Grubość elementu [cm]	PUNKTY
15	10
20	5
30	3
ponad 30	2

  

W okresie zimowym obowiązuje stosowanie zasad opisanych w: "Wykonywanie i pielęgnacja betonu w warunkach obniżonych temperatur - Standard Techniczny 01-2011" - opracowanie IMBiTB Warszawa 2011 [www.imbitb.pl](http://www.imbitb.pl)