



**Domieszka do betonu przyspieszająca wiązanie
zgodna z EN 934-2: 2009+A1:2012;T6
(odpowiednik krajowy PN-EN 934-2+A1:2012;T6)**

Dozowanie AR-FROST

Prognozowana minimalna temperatura w okresie 24 godzin od betonowania - nie mniej niż:		PUNKTY	DOZOWANIE	
			PUNKTY	kg/100kg cementu
0	2	8 ÷ 10	0,5 kg	
-3	4	11 ÷ 17	1,0 kg	
-5	6	18 ÷ 25	2,0 kg	
-8	10	26 ÷ 32	3,0 kg	
-10	15	33 ÷ 35	4,0 kg	

Deskowanie	PUNKTY
drewniane, bet. na gruncie	2
stalowe	4

Wiatr	PUNKTY
słaby	2
silny	6

Grubość elementu [cm]	PUNKTY
10 ÷ 15	10
15 ÷ 20	5
20 ÷ 30	3
ponad 30	2

W okresie zimowym obowiązuje stosowanie zasad opisanych w: "Wykonywanie i pielęgnacja betonu w warunkach obniżonych temperatur - Standard Techniczny 01-2011" - opracowanie IMBiTB Warszawa 2011 www.imbitb.pl